

MightySeal AC

Chống thấm đàn hồi, acrylic gốc nước tính năng cao

Trang 1/2

MightySeal AC

Construction

Mô tả sản phẩm

MightySeal AC là lớp phủ chống thấm đàn hồi, acrylic gốc nước một thành phần, sẵn sàng để sử dụng, thi công dạng lỏng. Sản phẩm hoàn thành có độ bền cơ học và khả năng chống thấm vượt trội.

Sản phẩm dễ dàng thi công trên cả mặt ngang cũng như mặt đứng, sau khi thi công **MightySeal AC** sẽ hình thành nên lớp màng ngăn không thấm nước với khả năng chịu tia cực tím (UV) và ứng suất cơ học cao.

Phạm vi ứng dụng

- Mái, sê nô bê tông, tấm lợp xi măng, vữa xi măng, bề mặt gạch, đá...
- Tường ngoài nhà
- Lớp chống thấm Acrylic mới hoặc cũ

Ưu điểm

- Dễ dàng áp dụng và sửa chữa bằng phun, quét, lăn.
- Độ đàn hồi, cường độ chịu kéo, độ giãn dài khi đứt và độ bám dính cao.
- Là hệ màng chống thấm liền mạch.
- Kháng UV và thời tiết tuyệt vời.
- Kháng hóa chất tốt.
- Giải pháp hiệu quả cho việc chống thấm mái nhà có công năng đi bộ.
- Giải pháp hiệu quả cho việc chống thấm tường ngoài.
- Không xuất hiện lỗ hổng trên bề mặt trong suốt quá trình vật liệu đóng rắn.
- Thân thiện với môi trường (do vật liệu là gốc nước).

Hướng dẫn thi công

Chuẩn bị bề mặt đối tượng chống thấm

Đục tẩy hết phần vữa và bê tông rỗ, xốp, vữa thừa bám trên bề mặt cấu kiện cần chống thấm.

Vệ sinh sạch dầu mỡ, bụi bẩn, nấm mốc bằng bàn chải sắt kết hợp với chất tẩy rửa phù hợp, loại bỏ các tạp chất khác làm ảnh hưởng đến độ bám dính của sản phẩm.

Trám vá vết đục, lõm bằng vữa xi măng - cát có trộn phụ gia latex, trám trét khu vực chân tường và các góc cạnh của cấu kiện cần chống thấm.

Lớp lót

Đối với tường ngoài: không bắt buộc dùng lót

Đối với sàn bê tông, các cấu kiện khác nên sử dụng vật liệu lót phù hợp: **Hyperprimer US**, **Hyperprimer UW** hoặc **Hyperprimer UFS**. Thi công lớp lót yêu cầu theo hướng dẫn ở tài liệu kỹ thuật của từng sản phẩm. Để được tư vấn sâu hơn trong lựa chọn vật liệu lót, xin vui lòng liên hệ với bộ phận kỹ thuật của chúng tôi.

Thi công

Khuấy kỹ sản phẩm trong thùng của nó bằng máy khuấy tốc độ chậm trong vài phút. Sau khi lớp quét lót khô (khoảng 4-6 giờ tùy thuộc điều kiện thời tiết), phun/quét/lăn tối thiểu 2 lớp phủ **MightySeal AC** theo hai hướng khác nhau. Phun/quét/lăn lớp thứ hai sau lớp thứ nhất khoảng 6-24 giờ. Lớp thứ ba (nếu có) cũng được thi công tương tự theo hướng dẫn của lớp 2. Thời gian giữa hai lớp phủ là 6-24 giờ, nếu thời gian giữa các lớp dài hơn (ví dụ hơn 4 ngày) hoặc không chắc chắn về độ bám dính của lớp giữa, hãy liên hệ với bộ phận kỹ thuật của chúng tôi.

Lưu ý

- Không thi công **MightySeal AC** dưới trời mưa hoặc dự đoán có mưa trong suốt quá trình đóng rắn của vật liệu.
- Điều kiện nền bê tông tiêu chuẩn: Bề mặt nền yêu cầu đặc chắc $R_{28} \geq 15$ MPa, độ ẩm bề mặt phải $< 10\%$, độ ẩm không khí tương đối dưới 85% , **MightySeal AC** có thể được gia cường bằng vải polyeste không dệt hoặc lưới thủy tinh. Trong trường hợp này, cần phải quét tối thiểu 3 lớp phủ.
- Độ dày từng lớp không được vượt quá mức quy định để tránh thời gian khô kéo dài.

Chống thấm đàn hồi, acrylic gốc nước tính năng cao

Đóng gói và định mức

MightySeal AC được đóng gói 10 kg và 20 kg trong thùng nhựa

Định mức khuyến cáo cho bề mặt gốc xi măng (tùy thuộc vào điều kiện chuẩn bị bề mặt):

- Lớp phủ: 0,4 – 0,6 kg/m²/lớp
- Tổng định mức với 2 lớp phủ: 0,8 ÷ 1,2 kg/m²
- Tổng định mức với 3 lớp phủ: 1,2 ÷ 1,8 kg/m²

Thông số kỹ thuật

Dạng sản phẩm	Chất lỏng nhớt
Màu sắc	Xám , trắng
Trọng lượng riêng, g/cm ³ (ASTM D1475)	1.38 ± 0.05
Nhiệt độ làm việc của vật liệu, °C	-15 ÷ 85
Thời gian không dính, giờ (mẫu phủ trên bê tông ở 25°C, độ ẩm 50%)	1 ÷ 3
Thời gian cho giao thông nhẹ người đi bộ, giờ (ở 25°C, độ ẩm 50%)	≥24
Cường độ chịu kéo, N/mm ² (ASTM D412 – 06a)	≥ 2.0
Độ giãn dài khi đứt, % (ASTM D412 – 06a)	≥ 400
Độ bám dính trực tiếp trên bê tông, N/mm ² (ASTM D4541)	≥ 1.0
Độ bám dính trên bề mặt có sử dụng lót US Primer, N/mm ² (ASTM D4541)	≥ 4.0
Độ cứng Shore A (ASTM D2240)	65 ± 15

Bảo quản

MightySeal AC có thời hạn sử dụng là 12 tháng khi để nguyên trong bao bì ban đầu, bảo quản ở nơi khô ráo. Khi đã mở nắp thùng, hạn sử dụng sẽ ngắn hơn do vậy nên sử dụng càng sớm càng tốt.

Sức khỏe và an toàn

Đổ bỏ theo qui định của địa phương.

Vận chuyển: Không nguy hiểm.

Độc hại: Không độc hại.

Làm sạch toàn bộ dụng cụ, thiết bị ngay sau khi thi công bằng nước sạch.

Miễn trừ

Các thông tin cũng như những hướng dẫn liên quan đến việc thi công và sử dụng, chúng tôi cung cấp dựa trên thiện chí và những kiến thức, kinh nghiệm hiện tại của MightySeal về sản phẩm trong điều kiện được lưu trữ đúng cách, sử dụng và thi công trong điều kiện bình thường. Trong khi ứng dụng thực tế, chúng tôi không đảm bảo sản phẩm sẽ phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó nếu có sự khác biệt về vật tư, cốt liệu và điều kiện thực tế tại công trường cũng như không có một ràng buộc pháp lý nào đối với chúng tôi ngụ ý từ các thông tin này hoặc từ một hướng dẫn bằng văn bản, hay bất cứ một sự tư vấn nào. Người sử dụng sản phẩm này phải thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công mà họ mong muốn hay không. MightySeal có quyền thay đổi đặc tính sản phẩm của mình. Người sử dụng phải luôn tham khảo tài liệu kỹ thuật mới nhất của sản phẩm. Chúng tôi sẽ cung cấp các tài liệu này theo yêu cầu.