

HYPERBITS™ APS

Màng chống thấm bitum biến tính SBS gia cường sợi polyeste không dệt, tự dính.

MÔ TẢ

HYPERBITS™ APS là màng chống thấm bitum biến tính SBS gia cường sợi polyeste không dệt. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến, hiện đại. **HYPERBITS™ APS** có kích thước ổn định, cường độ chịu kéo, độ giãn dài khi đứt cao và các tính chất cơ lý tuyệt vời.

BỀ MẶT MÀNG

- Mặt dưới: lớp film silicon dễ bóc.
- Mặt trên: Cát, PE film, nhôm, hạt khoáng.

ĐÓNG GÓI

20m²/ cuộn.

LƯU TRỮ & BẢO QUẢN

Nơi khô ráo có mái che, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời và băng giá

PHẠM VI ỨNG DỤNG

HYPERBITS™ APS được khuyến cáo sử dụng chống thấm cho sàn mái bê tông, mái tôn, mái fibro xi măng, ban công, phòng tắm, khu dùng nước, sàn tầng hầm, tường tầng hầm, đặc biệt là những vị trí không được phép sử dụng lửa do vậy không sử dụng được màng khô nóng và cho bề mặt đứng mà ở đó các loại khô nóng khó thi công. **HYPERBITS™ APS** thi công nhanh và an toàn, tiết kiệm thời gian.

THÔNG TIN VỀ SỨC KHỎE

- Sinh thái học: Đổ bỏ theo qui định địa phương.
- Vận chuyển: Không nguy hiểm.
- Độc hại: Không độc hại.
- Lưu ý quan trọng: Tránh hít phải khí gas khi khô mếp.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu		Đơn vị	Mức chất lượng	Phương pháp thử
Độ dày		mm	1,5 & 2 (± 5%)	EN 1849-1
Chiều rộng		m	1 (± 1%)	EN 1848-1
Chiều dài		m	20 (± 1%)	EN 1848-1
Độ mềm dẻo ở nhiệt độ thấp		°C	≤ -20	EN 1109
Cường độ kéo (cực đại)	theo chiều dọc	N/5cm	450 ± 20%	EN 12311-1
	theo chiều ngang	N/5cm	300 ± 20%	EN 12311-1
Độ giãn dài khi đứt	theo chiều dọc	%	30 ± 15%	EN 12311-1
	theo chiều ngang	%	35 ± 15%	EN 12311-1
Độ chống cắt của mối nối	theo chiều dọc	N/5cm	≥ 200	EN 12317-1
	theo chiều ngang	N/5cm	≥ 140	EN 12317-1
Độ bền bong tróc mối nối		N/5cm	30 ± 5%	EN 12316-1
Độ bền chịu tải trọng tĩnh		Kg	≥ 5	EN 12730
Độ bền chịu va đập		mm	≥ 500	EN 12691
Kháng chảy ở nhiệt độ cao		°C	≥ 90	EN 1110
Độ chống cháy bên ngoài		-	F roof	EN 13501-5
Phản ứng cháy		-	F	EN 13501-1
Hấp thụ nước		%	≤ 1	ASTM D-5147
Độ chống thấm, phương pháp A		60 Kpa	Đạt	EN 1928:2000
Lão hóa nhiệt trong không khí (trong lò ở 70±2 °C)		-	qua 4 tuần	EN 1296

Các thông tin cũng như hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm do VIETSTAR sản xuất, chúng tôi cung cấp dựa trên thiện chí, kiến thức và kinh nghiệm hiện tại về sản phẩm của VIETSTAR trong điều kiện được lưu trữ đúng cách, sử dụng ở điều kiện thông thường. Khi ứng dụng thực tế, chúng tôi không đảm bảo sản phẩm sẽ phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó nếu có sự khác biệt về vật liệu, điều kiện thực tế tại công trường cũng như không có bất kỳ một ràng buộc pháp lý nào đối với chúng tôi từ các thông tin này hoặc từ một hướng dẫn bằng văn bản, hay bất cứ một sự tư vấn nào. Người sử dụng sản phẩm này phải tự mình kiểm tra xem sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công mà họ mong muốn hay không. VIETSTAR có quyền thay đổi đặc tính sản phẩm của mình. Người sử dụng phải luôn tham khảo tài liệu kỹ thuật mới nhất của sản phẩm. Chúng tôi sẽ cung cấp các tài liệu này theo yêu cầu.



CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VIETSTAR

Trụ sở chính: Đục Khê, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội, Việt Nam

Nhà máy: Lô CN-1, KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội, Việt Nam

ĐT: (024) 37880016 Email: contact@vietstarindustry.vn Website: vietstarindustry.vn

