

HYPERBITS™ TCS

Màng chống thấm bitum biến tính SBS gia cường tổ hợp sợi không dệt, khô nóng.

MÔ TẢ

HYPERBITS™ TCS là màng chống thấm bitum biến tính SBS gia cường sợi tổ hợp không dệt. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến, hiện đại. **HYPERBITS™ TCS** có kích thước ổn định, cường độ chịu kéo, độ giãn dài khi đứt cao và các tính chất cơ lý tuyệt vời.

BỀ MẶT MÀNG

- Mặt dưới: PE film.
- Mặt trên: Nhôm, PE film, Cát, Khoáng.

LƯU TRỮ & BẢO QUẢN

Lưu giữ ở nơi khô ráo có mái che, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời và băng giá

PHẠM VI ỨNG DỤNG

HYPERBITS™ TCS sử dụng chống thấm cho sàn mái bê tông, ban công, phòng tắm, khu dùng nước, sàn tầng hầm, tường tầng hầm, mặt bê tông cầu,...

ĐÓNG GÓI

10m²/ cuộn

THÔNG TIN VỀ SỨC KHỎE

- Sinh thái học: Đổ bỏ theo qui định địa phương.
- Vận chuyển: Không nguy hiểm.
- Độc hại: Không độc hại.
- Lưu ý quan trọng: Tránh hít phải khí gas khi khô mếp.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu		Đơn vị	Mức chất lượng	Phương pháp thử
Độ dày		mm	3 & 4 (± 5%)	EN 1849-1
Chiều rộng		m	1 (± 1%)	EN 1848-1
Chiều dài		m	10 (± 1%)	EN 1848-1
Cường độ kéo (cực đại)	theo chiều dọc	N/5cm	700 ± 20%	EN 12311-1
	theo chiều ngang	N/5cm	500 ± 20%	EN 12311-1
Độ giãn dài khi đứt	theo chiều dọc	%	≥ 2,5	EN 12311-1
	theo chiều ngang	%	≥ 2,5	EN 12311-1
Độ mềm dẻo ở nhiệt độ thấp		°C	-10 đến -12	EN 1109
Độ bền chịu tải trọng tĩnh		Kg	≥ 5	EN 12730
Độ bền chịu va đập		mm	≥ 500	EN 12691
Kháng chảy ở nhiệt độ cao		°C	120 ± 10	EN 1110
Độ chống cháy bên ngoài		-	F roof	EN 13501-5
Phản ứng cháy		-	F	EN 13501-1
Hấp thụ nước		%	≤ 1	ASTM D-5147
Độ chống thấm, phương pháp A		60 Kpa	Đạt	EN 1928:2000

Các thông tin cũng như hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm do VIETSTAR sản xuất, chúng tôi cung cấp dựa trên thiện chí, kiến thức và kinh nghiệm hiện tại về sản phẩm của VIETSTAR trong điều kiện được lưu trữ đúng cách, sử dụng ở điều kiện thông thường. Khi ứng dụng thực tế, chúng tôi không đảm bảo sản phẩm sẽ phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó nếu có sự khác biệt về vật liệu, điều kiện thực tế tại công trường cũng như không có bất kỳ một ràng buộc pháp lý nào đối với chúng tôi ngay từ các thông tin này hoặc từ một hướng dẫn bằng văn bản, hay bất cứ một sự tư vấn nào. Người sử dụng sản phẩm này phải thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công mà họ mong muốn hay không. VIETSTAR có quyền thay đổi đặc tính sản phẩm của mình. Người sử dụng phải luôn tham khảo tài liệu kỹ thuật mới nhất của sản phẩm. Chúng tôi sẽ cung cấp các tài liệu này theo yêu cầu.



CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VIETSTAR

Trụ sở chính: Đục Khê, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội, Việt Nam

Nhà máy: Lô CN-1, KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội, Việt Nam

ĐT: (024) 37880016 Email: contact@vietstarindustry.vn Website: vietstarindustry.vn

